


Scheda tecnica

in riferimento alla norma italiana UNI EN 771-1. Prodotto in categoria I CE



Pth BIO M.A. Evolution 35-25/19



Caratteristiche del blocco

Codice	18203549	
Stabilimento di produzione	FELTRE	
Tipologia di muro	portante armato	
Spessore	cm	35
Lunghezza	cm	25
Altezza	cm	19
Peso del blocco	kg	14,6
Foratura	% <	45
Densità media	Kg/mc	880

Muratura e confezionamento

Muratura mc	pezzi	n.	54,0
	malta tradizionale	dmc	121,0
	malta tradizionale	sacchi n.	8,1
	peso ⁽¹⁾	kg	1006,0
Muratura mq	pezzi	n.	18,9
	malta tradizionale	dmc	42,4
	malta tradizionale	sacchi n.	2,8
	peso ⁽¹⁾	kg	352,1
Pacco	pezzi	n.	54
	peso	kg	788
	pezzi per motrice	13t	864
	pezzi per autoreno	29t	1944

Caratteristiche meccaniche

Resistenza del blocco media (f_{bm}) e caratteristica (f_{bk})	base ⁽²⁾	$[f_{bm} / f_{bk}]$	N/mm ²	16,5 / 15
	testa ⁽²⁾	$[f_{bm} / f_{bk}]$	N/mm ²	4,4 / 4
Resistenza della muratura	a compressione ⁽³⁾	$[f_k]$	N/mm ²	-
	a taglio ⁽³⁾	$[f_{vk}]$	N/mm ²	-

Caratteristiche termiche

Conducibilità termica (λ)	λ_{10} dry del blocco a secco ⁽⁴⁾	W/mK	0,152
	λ_{equ} del muro con malta trad. 12 mm ⁽⁴⁾	W/mK	0,232
	λ_{equ} del muro con malta term. 12 mm ⁽⁴⁾	W/mK	0,163
Trasmittanza termica (U) della muratura	con malta trad. e intonaco trad. ⁽⁵⁾	W/m ² K	0,577
	con malta trad. e intonaco term. ⁽⁵⁾	W/m ² K	0,497
	con malta term. e intonaco trad. ⁽⁵⁾	W/m ² K	0,421
	con malta term. e intonaco term. ⁽⁵⁾	W/m ² K	0,377
Capacità termica areica interno ⁽⁶⁾		KJ/m ² K	43,55
Trasmittanza termica periodica ⁽⁶⁾		W/m ² K	0,046
Sfasamento ⁽⁶⁾		ore	17,32
Attenuazione ⁽⁶⁾		-	0,080

Resistenza al fuoco

min⁽⁷⁾ REI 240

Potere fonoisolante

dB⁽⁸⁾ 53

TIPOLOGIA DI BLOCCO

Blocco a facce lisce porizzato con farina di legno per la realizzazione di murature portanti armate secondo le NTC 2018

ACCESSORI E PEZZI SPECIALI



MURFOR rnd - cod. 18005200



Maniglie afferra blocchi - cod. 30092530



Ancoraggi per muratura - cod. 18009992



tutta la documentazione compresi certificati e voci di capitolato è scaricabile al seguente link:

<https://www.wienerberger.it/porotherm-bic>

06/03/2019

1. Si considera lo spessore dei giunti orizzontali e verticali di 12 mm continui con malta M10; 2. Resistenza a compressione media e caratteristica dichiarata secondo le NTC 2018 e la UNI EN 771; 3. Valori di resistenza meccanica certificati in laboratorio; 4. Secondo la UNI EN 1745 (valore senza maggiorazione) calcolato con malta tradizionale ($\lambda = 0,9$ W/mK) e termica ($\lambda = 0,34$ W/mK); 5. Valori termici calcolati considerando il giunto di malta di 12mm con malta tradizionale e intonaco base calce ($\lambda = 0,54$ W/mK) o termico ($\lambda = 0,09$ W/mK) spessore 15+15 mm; 6. In conformità alla circolare VVF 15/02/08 e DM 16/02/07 all.D; 7. Valore calcolato con la legge della massa ($19,9 \log (M)$) compresi gli intonaci. Calore specifico del laterizio $c = 1000$ J/KgK; Coeff. diffusione vapore acqueo $\mu = 5/10$.

I dati inseriti nella presente scheda tecnica sono indicativi - Wienerberger si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica senza preavviso

Wienerberger SpA Unipersonale - Sede legale: 40027 Mordano (BO) fraz. Bubano, Via Ringhiera 1 - tel. 0542 56811, fax 0542 51143 - italia@wienerberger.com - www.wienerberger.it

Altri stabilimenti: Feltre - 32030 Villabruna di Feltre (BL) - Strada della Fornace 7 - tel. 0439 340411, fax 0439 42731; Gattinara - 13045 Gattinara (VC) - Via Rovasenda 79 - tel. 0163 831012, fax 0163 834086; Terni - 05100 Terni - Voc. Macchiagrossa 1/a - tel. 0744 241497, fax 0744 241517