

# Scheda tecnica

in riferimento alla norma italiana UNI EN 771-1. Prodotto in categoria | CE

## Super 12x25x19



### Caratteristiche del blocco

Codice	18201219	
Stabilimento di produzione	FELTRE	
Tipologia di muro	portante	
Spessore	cm	12
Lunghezza	cm	25
Altezza	cm	19
Peso del blocco	kg	5,0
Foratura	% <	45
Densità media	Kg/mc	880

### Muratura e confezionamento

Muratura mc	pezzi	n.	157,5
	malta tradizionale	dmc	121,0
	malta tradizionale	sacchi n.	8,1
	peso <sup>(1)</sup>	kg	1005,1
Muratura mq	pezzi	n.	18,9
	malta tradizionale	dmc	14,5
	malta tradizionale	sacchi n.	1,0
	peso <sup>(1)</sup>	kg	120,6
Pacco	pezzi	n.	160
	peso	kg	800
	pezzi per motrice	13t	2560
	pezzi per autoreno	29t	5760

### Caratteristiche meccaniche

Resistenza del blocco media ( $f_{bm}$ ) e caratteristica ( $f_{bk}$ )	base <sup>(2)</sup>	$[f_{bm} / f_{bk}]$	N/mm <sup>2</sup>	16,5 / 15
	testa <sup>(2)</sup>	$[f_{bm} / f_{bk}]$	N/mm <sup>2</sup>	3,3 / 3
Resistenza della muratura	a compressione <sup>(3)</sup>	$[f_k]$	N/mm <sup>2</sup>	-
	a taglio <sup>(3)</sup>	$[f_{vk}]$	N/mm <sup>2</sup>	-

### Caratteristiche termiche

Conducibilità termica ( $\lambda$ )	$\lambda_{10dry}$ del blocco a secco <sup>(4)</sup>	W/mK	0,227
	$\lambda_{equ}$ del muro con malta trad. 12 mm <sup>(4)</sup>	W/mK	<b>0,297</b>
	$\lambda_{equ}$ del muro con malta term. 12 mm <sup>(4)</sup>	W/mK	0,242
Trasmittanza termica (U) della muratura	con malta trad. e intonaco trad. <sup>(5)</sup>	W/m <sup>2</sup> K	<b>1,588</b>
	con malta trad. e intonaco term. <sup>(5)</sup>	W/m <sup>2</sup> K	<b>1,102</b>
	con malta term. e intonaco trad. <sup>(5)</sup>	W/m <sup>2</sup> K	1,386
	con malta term. e intonaco term. <sup>(5)</sup>	W/m <sup>2</sup> K	1,001
Capacità termica areica interno	<sup>(6)</sup>	KJ/m <sup>2</sup> K	51,22
Trasmittanza termica periodica	<sup>(6)</sup>	W/m <sup>2</sup> K	1,191
Sfasamento	<sup>(6)</sup>	ore	4,52
Attenuazione	<sup>(6)</sup>	-	0,750

### Resistenza al fuoco

min<sup>(7)</sup> EI 60 (EI 120\*)

### Potere fonoisolante

dB<sup>(8)</sup> 45

#### TIPOLOGIA DI BLOCCO

Blocchi forati a fori verticali per la realizzazione di murature portanti secondo le NTC 2018

#### ACCESSORI E PEZZI SPECIALI



MURFOR rnd - cod. 18005200



Maniglie afferra blocchi - cod. 30092530



MURFOR compact - cod. 18005405



Ancoraggi per muratura - cod. 18009992

tutta la documentazione compresi certificati e voci di capitolato è scaricabile al seguente link:

<https://www.wienerberger.it/super-12x25x>

28/09/2020

1. Si considera lo spessore dei giunti orizzontali e verticali di malta di 12 mm continui; 2. Resistenza a compressione caratteristica dichiarata secondo le NTC 2018 e la UNI EN 771; 3. Valori di resistenza meccanica certificati in laboratorio; 4. Secondo la UNI EN 1745 (valore senza maggiorazione) calcolato con malta tradizionale ( $\lambda = 0,9$  W/mK) e termica ( $\lambda = 0,22$  W/mK); 5. Valori termici calcolati con intonaco a base calce ( $\lambda = 0,54$  W/mK) o termico ( $\lambda = 0,09$  W/mK) spessore 15+15 mm; 6. Valori calcolati con intonaco a base calce spessore 20+20 mm; 7. In conformità alla circolare VVF 15/02/08 e DM 16/02/07 all.D con intonaco normale (e antincendio\*); 8. Valore calcolato con la legge della massa (19,9 log (M)) compresi gli intonaci. Calore specifico del laterizio  $c = 1000$  J/KgK; Coeff. diffusione vapore acqueo  $\mu = 5/10$ .

I dati inseriti nella presente scheda tecnica sono indicativi - Wienerberger si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica senza preavviso

Wienerberger SpA Unipersonale - Sede legale: 40027 Mordano (BO) fraz. Bubano, Via Ringhiera 1 - tel. 0542 56811, fax 0542 51143 - italia@wienerberger.com - www.wienerberger.it

Altri stabilimenti: Feltre - 32030 Villabruna di Feltre (BL) - Strada della Fornace 7 - tel. 0439 340411, fax 0439 42731; Gattinara - 13045 Gattinara (VC) - Via Rovasenda 79 - tel. 0163 831012, fax 0163 834086; Terni - 05100 Terni - Voc. Macchiagrossa 1/a - tel. 0744 241497, fax 0744 241517