Porotherm

wienerberger

Scheda tecnica
Tavellone 200x8x25

Caratteristiche del blocco

Codice			18120880
Stabilimento di produzione			BUBANO 2
Tipologia di muro			tavellone
Spessore		cm	8
Lunghezza		cm	200
Altezza		cm	25
Peso del blocco		kg	23,1
Foratura		%	-
Densità media		Kg/mc	580

Tipologia di blocco

Tavelle e tavelloni per una maggiore versatilità che soddisfa qualsiasi esigenza costruttiva.

Muratura e confezionamento

Muratura mc	pezzi	n.	25,0
	malta tradizionale	dmc	-
	malta tradizionale	sacchi n.	-
	peso del materiale	kg	577,5
Muratura mq	pezzi	n.	2,0
	malta tradizionale	dmc	-
	malta tradizionale	sacchi n.	-
	peso del materiale	kg	46,2
Pacco	pezzi	n.	28
	peso	kg	647
	pezzi per motrice	13t	560
	pezzi per autoreno	29t	1288

Caratteristiche termiche

Conducibilità termica (λ)	λ_{10}dry del blocco a secco	W/mK	0,34

Calore specifico del laterizio c = 1000 J/KgK; Coeff. diffusione vapore acqueo μ = 5/10.

Wienerberger SpA Unipersonale *- Sede legale: 40027 Mordano (BO) fraz. Bubano, Via Ringhiera 1 - tel. 0542 56811, fax 0542 51143 - italia@wienerberger.com - www.wienerberger.it*

Altri stabilimenti *: Feltre: 32030 Villabruna di Feltre (BL) - Strada della Fornace 7 - tel. 0439 340411, fax 0439 42731; Gattinara: 13045 Gattinara (VC) - Via Rovasenda 79 - tel. 0163 831012, fax 0163 834086; Terni: 05100 Terni (TR) - Voc. Macchiagrossa 1/a - tel. 0744 241497, fax 0744 241517*